



Благодарим Вас за заказ

Если у Вас возникли вопросы или трудности при работе с эпоксидной смолой, то можете обратиться в нашу службу поддержки:
+7(918)217-10-14

www.polymerkub.ru
e-mail: sales@polymerkub.ru
тел. +7(918) 217-10-14

ЭП-СМ для объемных заливок от POLYMERKUB - это двухкомпонентная, абсолютно прозрачная эпоксидная смола отверждаемая при комнатной температуре.

Подходит для создания: мебели, столешниц, посуды, 3D полов, картин, украшений и других предметов декора

Характеристики:

Усредненная вязкость - 650 мПа*с;
При температуре 18° С максимальный слой заливки 4 см;
Запах смолы ЭП-СМ - отсутствует;
Запах отвердителя для эпоксидной смолы - не ярко выраженный;
Линейная усадка - 0,2% при заливки 1 см слоя;
Время жизни смеси при 18°С - 180 минут;
Время полимеризации при 18°С - 48 часа;
Время пост обработки 5 суток с момента заливки 18°С;
Влажность воздуха не более 65%.

Инструкция по применению: Соблюдая пропорции 100:30 в чистой таре соедините компонент А (смола) с компонентом Б (отвердитель). Тщательно перемешайте. При необходимости добавьте краситель и перемешайте. Убедитесь, что на поверхности нет влажных пятен и приступайте к заливке.

Тщательно герметизируйте опалубку, во избежание вытекания смолы. При работе с деревом, рекомендуем использовать грунт или лак для дерева, обработав им места соприкосновения т.к. в порах дерева скапливается воздух и при заливки смолы, воздух из дерева может выходить, тем самым образуя пузырьки.

Обязательно работать в маске с респиратором, не допускать попадания компонентов на открытые участки кожи.

В случае попадания не застывшей смолы или отвердителя:

- на кожу, стереть спиртовой салфеткой и промыть участок водой с мылом;
- в глаза, срочно промыть водой с мылом и обратиться к врачу;
- во внутрь незамедлительно обратиться к врачу.